

ISO-LINE Fix Plast

JELÖLÉS: PL/120/-5/3,2/GG/T/PE

JELÖLÉS: PL/120/-5/4,0/GG/T/PE

Modifikált bitumenes üvegszövetbetétes hegeszthető szigetelő lemez

felhasználási terület:

Egyenes és fordított rétegrendű tetők szigetelő anyagaként mechanikai rögzítés vagy fokozott igénybevétel esetén. Kőzetgyapot hőszigeteléseknél mechanikai rögzítéssel a vízszigetelés alsó rétegeként.

Talajpára, talajnedvesség elleni szigeteléshez egy vagy két rétegben, üzemi víz elleni szigeteléshez kettő vagy több rétegben. Szigetelések csomópontjában megerősítő alsó rétegeként.



muszaki adatok:

	FIX 3,5 Plast	FIX 4,5 Plast
Szélesség:	1,0 m ($\pm 0,5$ cm)	1,0 m ($\pm 0,5$ cm)
Hosszúság:	10,0 m ($\pm 0,1$ m)	10,0 m ($\pm 0,1$ m)
Vastagság:	névleges 3,2 mm	névleges 4,0 mm
Négyzetmétertömeg:	min. 3400 g/m ²	min. 4400 g/m ²
Hordozó:	üvegszövet	üvegszövet
Lágyuláspont/lemezhoállóság:	+135°C/+120°C	+135°C/+120°C
Hajlíthatóság:	- 5°C	- 5°C
Szakítóero H/K:	min. 1000/1400 N	min. 1000/1400 N
Szakadási nyúlás H/K:	min. 2/2 %	min. 2/2 %
Felület (felül/alul):	talkum /PE. fólia	talkum /PE. fólia

csomagolás:

tekercsenként, műanyag szalaggal átkötve, raklapon, zsugorfóliázva.

tárolás, szállítás:

véglapjukra állítva, függőleges helyzetben, eldolás ellen biztosítva!
Nedvesség és sugárzó hő hatásától védeni kell!

felhasználási utasítás:

Az előírt átfedéssel fektetve, ha szükséges mechanikailag ISO-DÜBEL-lel rögzíteni függőleges és vízszintes felületen alsó rétegeként pb. lánghegesztővel megolvasztani, és teljes felületen saját olvadékába ragasztani.

minőségi szabályozás:

A-121/94.sz.ÉME

A 89/2001.sz.ÉME

gyártja:

ISO-LINE Szigetelőanyag Gyártó Rt.

2040. Budaörs, Iparos u. 7-9.