

ISO-LINE Záró Plast

JELÖLÉS: PL/120/-5/3,6/GV/PALA/PE

JELÖLÉS: PL/120/-5/4,0/GV/PALA/PE

JELÖLÉS: PL/120/-5/4,5/GV/PALA/PE

Modifikált bitumenes, hegeszthető, üvegfátyolbetétes zárólemez

felhasználási terület:

Egyenes rétegrendű tetőszigetelés zárórétege lehet mérsékelt igénybevétel esetén.



muszaki adatok:

	ZÁRÓ 4 Plast	ZÁRÓ 4,5 Plast	ZÁRÓ 5 Plast
Szélesség:	1,0 m (±0,5 cm)	1,0 m (±0,5 cm)	1,0 m (±0,5 cm)
Hosszúság:	10,0 m (±0,1 m)	10,0 m (± 0,1 m)	10,0 m (± 0,1 m)
Vastagság:	névleges 3,6 mm	névleges 4,0 mm	névleges 4,5 mm
Négyzetmétertömeg:	min 3900 g/m ²	min. 4400 g/m ²	min. 5000 g/m ²
Hordozó:	üvegfátyol	üvegfátyol	üvegfátyol
Lágyuláspont/lemezhoállóság:	+135 °C/+ 120 °C	+135 °C/+ 120 °C	+135 °C/+ 120 °C
Hajlíthatóság:	-5 °C	-5°C	-5°C
Szakítóero H/K:	min. 450/350 N	min. 450/350 N	min. 450/350 N
Szakadási nyúlás H/K:	min. 2/2 % min.	min. 2/2%	min. 2/2%
Felület (felül/alul):	pala /PE. fólia szürke, lombzöld, piros	pala/PE. fólia szürke, lombzöld, piros	pala/PE. fólia szürke, lombzöld, piros

csomagolás:

tekercsenként, műanyag szalaggal átkötve, raklapon, zsugorfóliázva.

tárolás, szállítás:

véglapjukra állítva, függőleges helyzetben, eldolás ellen biztosítva!
Nedvesség és sugárzó hő hatásától védeni kell!

felhasználási utasítás:

A tekerceket az előírt átfedéssel kell kigurítani a megfelelően előkészített aljzatra, majd pb.gázos lánghesztyővel kell a megolvasztott bitumenolvadékba teljes felületen ragasztani.

minőségi szabályozás:

A-220/98.sz.ÉME

A-220-1/98.sz.ÉME

A-89/2001.sz.ÉMEE

gyártja:

ISO-LINE Szigetelőanyag Gyártó Rt.

2040. Budaörs, Iparos u. 7-9.