

ISO-LINE Záró

JELÖLÉS: OX/80/0/3,6/GV/PALA/PE

JELÖLÉS: OX/80/0/4,0/GV/PALA/PE

JELÖLÉS: OX/80/0/4,5/GV/PALA/PE

Oxidált bitumenes, hegeszthető üvegfátyolbetétes zárólemez

felhasználási terület:

Egyenes rétegrendű tetőszigetelés zárórétege lehet mérsékelt igénybevétel esetén, 5 év élettartamra.



muszaki adatok:

	ZÁRÓ 4	ZÁRÓ 4,5	ZÁRÓ 5
Szélesség:	1,0 m (±0,5 cm)	1,0 m (±0,5 cm)	1,0 m (±0,5 cm)
Hosszúság:	10,0 m (±0,1 m)	10,0 m (± 0,1 m)	10,0 m (± 0,1 m)
Vastagság:	névleges 3,6 mm	névleges 4,0 mm	névleges 4,5 mm
Négyzetmétertömeg:	min. 3900 g/m ²	min. 4400 g/m ²	min. 4900 g/m ²
Hordozó:	üvegfátyol	üvegfátyol	üvegfátyol
Lágyuláspont/lemezhoállóság:	+105°C/+80°C	+105°C/+80°C	+105°C/+80°C
Hajlíthatóság:	± 0°C	± 0°C	± 0°C
Szakítóero H/K:	min. 400/300 N	min.400/300 N	min. 400/300 N
Szakadási nyúlás H/K:	min. 2/2 %	min. 2/2%	min. 2/2%
Felület (felül/alul):	pala/PE. fólia szürke, piros, lombzöld	pala/PE. fólia szürke, piros, lombzöld	pala/PE. fólia szürke, piros, lombzöld

csomagolás:

tekercsenként, műanyag szalaggal átkötve, raklapon, zsugorfóliázva.

tárolás, szállítás:

véglapjukra állítva, függőleges helyzetben, eldolás ellen biztosítva!
Nedvesség és sugárzó hő hatásától védeni kell!

felhasználási utasítás:

A tekerceket az előírt átfedéssel kell kigurítani a megfelelően előkészített aljzatra, majd pb.gázos lánghegesztővel kell a megolvasztott bitumenolvadékba teljes felületen ragasztani.

minőségi szabályozás:

A-89/2001.sz.ÉME

A-220/98.sz.ÉME

gyártja:

ISO-LINE Szigetelőanyag Gyártó Rt.

2040. Budaörs, Iparos u. 7-9.